

ماستیک UV

این محصول بر اساس رزین پلی‌استر غیر اشباع و به صورت تک‌جزئی ارائه می‌گردد که جهت پرکردن خلل و فرج و ناهمواری‌های ریز روی سطوح سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارای مقاومت مکانیکی و چسبندگی و سختی و خشک‌شدن سریع و از براقیت و ساب‌پذیری عالی برخوردار بوده و با فام‌های شفاف و رنگی قابل عرضه می‌باشد.



UV A300 (زردرنگ) | UV A500 (بی‌رنگ)

غلظت A

UV B300 (زردرنگ) | UV B500 (بی‌رنگ)

غلظت B

ماستیک UV

عمر مفید و شرایط نگهداری



به مدت ۶ ماه این محصول باید در فضای سرپشته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. این محصول در حلب فلزی بسته‌بندی می‌شود.

روش مصرف



– سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
– ماستیک UV را به وسیله لیسه یا کاردک بر روی سنگ کشیده، به نحوی که خلل و فرج سنگ نیم‌ساب‌خورده پر شود. بعد از آن که سنگ ماستیک‌خورده را از زیر لامپ‌های UV نصب‌شده بر روی نوار، گذرانده و پس از بیرون آمدن، سنگ آماده ساب‌خوردن می‌باشد.